IMPREGNUOTOS PUŠIES TERASINIŲ LENTŲ KOKYBĖS APRAŠAS

Impregnuotos pušies terasinės lentos 28×120, lygios, kokybės klasė AB

Impregnuotos pušies terasinės lentos yra natūralios medienos gaminys, skirtas lauko terasoms. Mediena impregnuojama vakuuminiu-slėginiu būdu: hermetiškoje talpoje (autoklave) vakuumu iš medienos ląstelių pašalinamas oras, tada apsauginis preparatas slėgiu įspaudžiamas giliai į medieną. Tai padidina medienos atsparumą puvimui. Impregnavimas nepanaikina natūralių medienos savybių: šakų, įtrūkimų, spalvos skirtumų, drėgmės įtakos ir matmenų kitimo.



Šis aprašas padeda įvertinti, ar įsigytos lentos atitinka kokybės reikalavimus. Jame nurodyta, kokius medienos požymius ir kokiu kiekiu lentos gali turėti, kaip juos išmatuoti ir kokie pokyčiai yra natūralūs, o ne gaminio defektas. Nurodytos ribos atitinka gamintojo AB kokybės klasės rūšiavimo taisykles.

KAIP NAUDOTIS ŠIUO APRAŠU

- **Kas vertinama pagal šį aprašą.** Matmenų, šakų, įtrūkimų ir lentos formos ribos taikomos lentų kokybei vertinti pristatymo metu. Naudojant terasą dėl drėgmės ir temperatūros pokyčių mediena keičiasi – tai aprašyta 5 skyriuje.
- **Kada vertinti.** Apžiūrėkite lentas iš karto po pristatymo ir prieš montavimą. Kokybė pagal šį aprašą vertinama pristatymo metu.
- **Ką vertinti.** Vertinama viršutinė (matoma) lentos pusė ir briaunos. Matoma pusė – ta, kuri montuojama į viršų (šerdies pusė, žr. montavimo vadovą). Apatinė pusė vertinama tik dėl defektų, nurodytų skyrelyje „Kas laikoma defektu“.
- **Partijos dalis.** Kai riba nurodyta kaip „tokių lentų – iki … % partijos“, procentas skaičiuojamas nuo visų pristatytų to paties dydžio lentų kiekio.

1. LEIDŽIAMI MEDIENOS POŽYMIAI

Ribos nurodytos 28×120 mm lentai.

Požymis	Leidžiama
ŠAKOS	
Sveikos šakos (įskaitant tamsias)	iki 60 mm skersmens (½ lentos pločio), kiekis neribojamas
Įstrižai perpjautos (ištęstos) šakos	neribojamos
Uždaros šakos su žievės žiedu	iki 40 mm skersmens (⅓ lentos pločio)
Iškritusios šakos ir šakų skylės	pavienės, iki 12 mm (10 % lentos pločio); tokių lentų – iki 10 % partijos
Puvusios šakos	matomoje pusėje **neleidžiamos**
ĮTRŪKIMAI	
Paviršiaus įtrūkimai	bendras ilgis – iki 35 % lentos ilgio, plotis – iki 0,5 mm
Galų įtrūkimai (taip pat ir per visą storį)	iki 60 mm (½ lentos pločio) nuo lentos galo; tokių lentų – iki 30 % partijos
Kiti įtrūkimai per visą lentos storį	**neleidžiami**
Žiediniai įtrūkimai (rievių atsisluoksniavimas)	**neleidžiami**

1. LEIDŽIAMI MEDIENOS POŽYMIAI (TĘSINYS)

Požymis	Leidžiama
LENTOS FORMA (BLOGIAUSIOJE 2 M ILGIO ATKARPOJE)	
Išlinkimas išilgai plokštumos	iki 15 mm
Išlinkimas išilgai briaunos	iki 6 mm
Persisukimas (kampo pakilimas)	iki 8 mm
KITI POŽYMIAI	
Sakų kišenės	pavienė – iki 50 mm ilgio ir 2 mm pločio, bendras ilgis lentoje – iki 200 mm; trumpesnės nei 10 mm neskaičiuojamos
Žievės įaugos ir rėžiai	pavienė – iki 120 mm ilgio (lentos plotis) arba bendras ilgis lentoje – iki 250 mm
Briaunos dalis su natūraliu (neobliuotu) paviršiumi	iki 10 % lentos ilgio; tokių lentų – iki 5 % partijos
Neobliuotos vietos matomoje pusėje	pavienė – iki 120 mm ilgio (lentos plotis)
Reakcinė (tamsesnė, kietesnė) mediena	tokių lentų – iki 20 % partijos
Šviesios melsvos dėmės (pamėlynavimas) ir ankstyvasis puvinys (rusvos ar melsvos dėmės, mediena kieta, nesuirusi)	vienoje plačiojoje pusėje ir briaunoje; tokių lentų – iki 10 % partijos
MATMENYS	
Storis 28 mm	± 1,0 mm
Plotis 120 mm	± 1,5 mm
Ilgis	± 10 mm

Kas laikoma defektu
Defektu laikomi požymiai, dėl kurių lentos negalima naudoti pagal paskirtį:

- minkštas puvinys (minkšta, trupanti mediena);
- lūžiai ar įtrūkimai per visą lentos storį, išskyrus leidžiamus galų įtrūkimus;
- pažeidimai, dėl kurių lentos negalima sumontuoti.

Kas nelaikoma defektu

- **Paviršinis pelėsis ar dėmės.** Jie atsiranda laikant drėgną impregnuotą medieną pakuotėje ar sandėlyje, nuvalomi šepečiu, vandeniu ar pelėsio valikliu ir neturi įtakos medienos atsparumui.
- **Smulkūs įspaudai ir įbrėžimai,** atsiradę krovos metu ir neturintys įtakos naudojimui.
- **Pavienės vabzdžių landos,** kurios atsirado medienai augant miške. Impregnuojant mediena apdorojama biocidu, todėl jos neplinta.

Pažeidimus, pastebėtus priimant prekę, pažymėkite pristatymo dokumente ir nufotografuokite.

Dėl natūralios medienos savybių ir rūšiavimo ypatumų pristatomoje partijoje gali pasitaikyti iki 5 % lentų, kurių atskiri išvaizdos požymiai nežymiai viršija šiame apraše nurodytas ribas. Ši tolerancija **netaikoma** defektams, nurodytiems skyrelyje „Kas laikoma defektu“.

2. KAIP MATUOTI

- **Šakos skersmuo** – išmatuokite didžiausią ir mažiausią šakos matmenį ir apskaičiuokite vidurkį. Pavyzdžiui, 50 × 30 mm šakos skersmuo yra 40 mm.
- **Lentos forma** – paguldykite lentą ant lygaus paviršiaus ir 2 m atkarpoje išmatuokite didžiausią tarpą tarp lentos ir paviršiaus. Persisukimą matuokite pakilusiame lentos kampe.
- **Matmenys** – storį ir plotį matuokite slankmačiu ar liniuote ne arčiau kaip 150 mm nuo lentos galo, ilgį – ruletę ištiesę per visą lentos ilgį.

3. LENTŲ ATRANKA IR MONTAVIMAS

- Impregnuotos pušies terasinės lentos yra natūralios medienos gaminiai, todėl atskiros lentos gali skirtis šakotumu, atspalviu, tekstūra ir kitais natūraliais požymiais.
- Prieš montavimą rekomenduojama išdėlioti lentas ir įvertinti jų išvaizdą. Siekiant vientisesnio terasos vaizdo, lentas galima paskirstyti pagal atspalvį ir šakotumą, o šakotesnes lentas panaudoti mažiau matomose vietose ar trumpesnėms atkarpoms.
- Lentas, kurių kokybė kelia abejonių, atidėkite ir prieš montuodami kreipkitės į MDS Terasos dėl jų įvertinimo.
- Lentų pjovimas, montavimas ar kitoks apdorojimas savaime nepanaikina pirkėjo teisės reikšti pagrįstas pretenzijas dėl prekės kokybės.

4. IMPREGNUOTAI MEDIENAI BŪDINGOS SAVYBĖS

Šios savybės atsiranda dėl vakuuminio-slėginio impregnavimo ir nėra gaminio defektas:

- **Spalvos netolygumas.** Dėl natūralios medienos struktūros ir skirtingo preparato įgeriamumo lentų atspalviai gali skirtis. Spalva gali būti nevienoda ir vienos lentos paviršiuje.
- **Šviesesnė šerdis pjūvyje.** Pušies balana (išorinė medienos dalis) ir šerdinė mediena impregnavimo preparatą įgeria skirtingai, todėl lentos skerspjūvyje matoma šviesesnė vidinė dalis. Tai savaime nereiškia nekokybiško impregnavimo. Pjūvius padenkite skersinių pjūvių alyva arba kita impregnavimo priemone.
- **Žalsvos ar balsvos nuosėdos.** Paviršiuje, ypač ties šakomis, gali būti impregnavimo preparato nuosėdų. Jos nuvalomos kietu šepečiu ir laikui bėgant nunyksta.
- **Drėgnis.** Po impregnavimo mediena būna drėgnesnė. Džiūdama ji traukiasi, todėl gali kisti lentų matmenys ir forma. Lentų drėgnis kokybės kriterijumi nelaikomas.

5. NATŪRALŪS POKYČIAI NAUDOJANT TERASĄ

Lauke medieną veikia saulė, krituliai, temperatūros ir drėgmės svyravimai. Naudojant terasą gali atsirasti:

- paviršiaus ir galų įtrūkimai, atsiradę džiūstant medienai;
- sakų išsiskyrimas, ypač aplink šakas ir karštu oru;
- rudos spalvos blukimas (per 3–12 mėn.) ir medienos pilkėjimas;
- tarpų tarp lentų padidėjimas arba sumažėjimas;
- nedidelis persikreipimas, atsiradęs medienai džiūstant;
- paviršinis pelėsis ar dumbliai, kurie nuvalomi ir neturi įtakos medienos atsparumui.

Aukščiau išvardyti pokyčiai yra natūralios medienos savybės ir nėra gaminio defektas. Kokio dydžio įtrūkimas ar deformacija atsiras konkrečioje terasoje, iš anksto nustatyti neįmanoma – tai priklauso nuo oro sąlygų, saulės, montavimo ir priežiūros. Todėl pristatymo metu taikomos ribos nėra pažadas, kad lenta po kelerių metų išliks tokių pačių matmenų ir formos. Kiti naudojant atsiradę pokyčiai vertinami individualiai, atsižvelgiant į jų mastą, montavimo ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos – „Impregnuotos pušies terasinių lentų montavimo ir priežiūros vadove“.

6. JEI MANOTE, KAD LENTOS NEATITINKA APRAŠO

1. Nufotografuokite lentą ir požymį, prie jo padėkite liniuotę ar matuoklę.
2. Nurodykite pirkimo dokumento numerį ir lentų, kurios, jūsų vertinimu, neatitinka aprašo, kiekį.
3. Susisiekite su MDS Terasos prieš montuodami šias lentas: info@mdsterasos.lt, +370 666 11146.

Pokyčiai, atsiradę dėl netinkamo laikymo, montavimo ar priežiūros, gaminio defektu nelaikomi. Šis kokybės aprašas nepanaikina ir neriboja vartotojui teisės aktų suteikiamų teisių dėl netinkamos kokybės prekių.

Turite klausimų? Kreipkitės į mus!

www.mdsterasos.lt | +370 666 11146 | info@mdsterasos.lt
Vilnius | Kaunas | Klaipėda